

Anwendung: Das Plastifloor® Additiv 113 ist ein Zusatzmittel für die Plastifloor® Grundierung 112. Die durch die Mischung der beiden Komponenten entstandene Haftgrundierung ist für Beschichtungen speziell auf leicht feuchten, zementgebundenen Untergründen.

Eigenschaften: Durch die Zugabe von 5 Vol.% Additive 113 wird eine verbesserte Haftung auf leicht feuchten, zementösen Untergründen erreicht.

Kenndaten:

Lieferform	flüssig
Flammpunkt	> 250 °C
Lagerfähigkeit	dunkel bei < 20 °C mind. 6 Monate

Richtrezepturen:

100,0 GT	Plastifloor® 112
5,0 GT	Additiv 113
3,0 GT	Härterpulver 50 W (bei 20 °C)

Wir empfehlen die Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,7-1,2 mm) leicht einzustreuen.

Hinweise: Der weitere Schichtenaufbau mit Plastifloor Beschichtungen darf nur auf vollständig ausgehärteter Grundierung erfolgen!

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.