

Plastifloor® elastifizierte 332 PMMA Beschichtung für Parkdecks

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Sockel oder farblichen Abtrennungen, bereits 2 Stunden nach dem Einbau voll belastbar



2. Versiegelung

Plastifloor® 526

0,4 kg/m²

farbig

nach RAL

Härter/M

1. Versiegelung

Plastifloor® 526

0,4 kg/m²

farbig

nach RAL

Beschichtung

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²

2:1 mit s/l Füllstoff

voll abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²

2:1 mit s/l Füllstoff

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

Grundierung

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm