

Plastifloor® 418 Einstreubelag, Feinkorn für Trockenbereiche (R11)

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Sockel, farblichen Abtrennungen möglich, bereits 2 h nach dem Einbau voll belastbar



2. Versiegelung

Plastifloor® 526

0,2 kg/m²

klar

1. Versiegelung

Plastifloor® 526

0,2 kg/m²

klar

Beschichtung

Plastifloor® 418

1,2 kg/m²

1:1 mit s/l Füllstoff

voll abstreuen

mit Quarzsand
0,4 – 0,8 mm

Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²

1:1 mit s/l Füllstoff

leicht abstreuen

mit Quarzsand
0,6 – 1,2 mm

Grundierung

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

leicht abstreuen

mit Quarzsand
0,6 – 1,2 mm