

Plastifloor® 418 Einstreubelag, Grobkorn für Nassbereiche (R12-R13)

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Hohlkehle zum Einlauf, bereits 2 Stunden nach dem Einbau voll belastbar



2. Versiegelung	1. Versiegelung	Beschichtung	Membrane	Grundierung
Plastifloor® 526	Plastifloor® 526	Plastifloor® 418	Plastifloor® 332	Plastifloor® 112/113
0,4 kg/m ²	0,4 kg/m ²	1,2 kg/m ² ;	1,2 kg/m ² ;	0,5 kg/m ²
klar	klar	1:1 mit s/l Füllstoff	1:1 mit s/l Füllstoff	
		voll abstreuen	leicht abstreuen	leicht abstreuen
		mit Quarzsand	mit Quarzsand	mit Quarzsand
		0,4 – 2,0 mm	0,6 – 1,2 mm	0,6 – 1,2 mm