

Plastifloor® 800 PUMMA hybrid-Beschichtung für Park/Pooldecks

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Sockel oder farblichen Abtrennungen, bereits 2 Stunden nach dem Einbau voll belastbar



2. Versiegelung

Plastifloor® 528

0,4 kg/m²

farbig

nach RAL

1. Versiegelung

Plastifloor® 528

0,4 kg/m²

farbig

nach RAL

Beschichtung

Plastifloor® 800

1,2 kg/m²

2:1 mit s/l Füllstoff

voll abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

Membrane

Plastifloor® 800

1,2 kg/m²

2:1 mit PET s/l Füllstoff

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

Grundierung

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm